

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



NEOCOLORS



COLORES Y CODIGOS DE PINTURAS:			
	BLANCO NC-084-001-1	ROJO TEJA NC-084-044-1	
AMARILLO REAL NC-084-021-1	AZUL PACIFICO NC-084-055-1	VERDE LLANURA NC-084-065-1	BEIGE CHAMPAGNE NC-084-010-1
NARANJA CREPUSCULO NC-084-045-1	AMARILLO MOSTAZA NC-084-028-1	ROJO PASION NC-084-032-1	FUCSIA AGATHA NC-084-037-1
AZUL MAREA NC-035-065-1	GRIS CEMENTO NC-035-081-1	CHOCOLATE NC-035-046-1	

Datos Técnicos

- **Color:** Remitirse a la carta de colores
- **Aspecto de la Película:** Mate
- **Porcentaje de Sólidos:**
 - Peso: (40- 46) %,
 - Volumen: (30-40) %
- **Viscosidad Original:** (90 - 100) KU a una temperatura de 25 °C
- **Rendimiento Teórico:**
Aproximadamente 50 m²/galón a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca, dependiendo de la superficie de aplicación.

Secamiento

Para un espesor de película seca de 29,5 micrones (1.2 Mils), a una temperatura de 25 °C. (77 °F).

- **Al Tacto:** Treinta minutos (30 min).
- **Libre de Huella:** Tres (03) horas.
- **Repintado:** Para una segunda aplicación se deberá esperar cuatro (04) horas.
- **Duro:** veinticuatro (24) hrs luego de su aplicación.

Mezcla:

- Previo a su aplicación, la pintura se debe mezclar bien para obtener un color homogéneo.

Limpieza y Seguridad

Limpieza:

Lave los utensilios empleados con agua, jabón o detergente.

Seguridad:

- Producto tóxico, mantener en lugar fresco y ventilado.
- Conserve el envase cerrado después de su uso.
- Aplíquese en un lugar que posea ventilación.
- Evite el contacto con los ojos y otras mucosas.
- No ingerir el producto.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.

Aspectos Generales

Descripción del Producto:

Gladiator es una pintura doméstica y arquitectónica de tipo "B", formulada a base de agua y elaborado con resinas Vinil Acrílicas, que se caracteriza por proporcionar una alta retención de color y un acabado liso mate resistente a la luz y a la intemperie.

Dadas las cualidades de este producto, puede ser utilizado tanto en ambientes interiores como en exteriores, en hogares, oficinas, edificios, colegios, industrias, entre otros donde se requiera de buenas condiciones de resistencia.

Uso Recomendado:

Puede usarse sobre superficies de concreto, frisos, ladrillos, bloques, madera, fórmicas, cartón piedra y mampostería en general.

Tipo de Presentación

El producto es envasado de la siguiente manera:

- Galón con capacidad volumétrica de 3,785 litros.
- Cuñete de 4 galones con capacidad total en volumen de 15,14 litros.

- Otro envase contra pedido.

El embalaje se realiza en lotes de envases de 1 galón, recubiertos de plástico.



3,785 litros
Galón



15,14 litros
4 Galón

Técnicas de Aplicación

Universal:

Se podrá aplicar sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola convencional, siempre en sentido de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar.

Brocha:

Utilizar brochas de cerdas naturales y/o artificiales.

Rodillo:

Emplear la camisa de rodillo adecuada según la porosidad de la superficie.

Pistola:

a. Pistola a Succión: 2,81 - 4,22 Kg/cm² (40-60 psi) en la línea de aire.

Tratamiento de la Superficie

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, sulfatos, pintura quemada, suelta, pulverizada o escarapelada y de cualquier sustancia extraña que pudiera interferir en la adhesión de la película de pintura a la superficie.

Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente. Para superficies de concreto se recomienda usar un fondo antialcalino.

Las superficies de madera deben someterse a una limpieza manual o a un proceso de limpieza con herramienta eléctrica. Se recomienda utilizar fondo sellador para madera.

Almacenamiento

Tiempo de Almacenamiento: 12 meses en envases originales cerrados, bajo techo y en lugares bien ventilados.

Temperatura y Humedad de Almacenamiento:

Máximo 38°C (100 °F) y 85% de humedad relativa.



Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de Pinturas NEOCOLORS está limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de Pinturas NEOCOLORS alcanza solo su calidad en el envase original de acuerdo al aseguramiento de control de calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a Pinturas NEOCOLORS Para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de usarlos.